

## FIȘA TEHNICĂ

### AMORSĂ BITUMINOASĂ IZO BITUPRIMER

rev. 01/2022

IZO BITUPRIMER este o amorsă bituminoasă bazată pe bitum oxidat și solvenți, ce poate fi folosită pentru tratarea suprafeței suport înaintea impermeabilizării cu membrane bituminoase.

IZO BITUPRIMER se aplică pe suprafețele poroase, pentru a îmbunătăți aderența elementului impermeabil la stratul suport.

Amorsa bituminoasă acționează prin blocarea prafului și prin închiderea porilor suprafeței de beton. Produsul este gata preparat și nu necesită diluare.

Pentru a obține rezultate cât mai bune, substratul suport trebuie să fie curat, fără pete de ulei, grăsimi, bălți de apă sau alte particule.

Nu se aplică la temperaturi sub 5°C sau în condiții de umiditate și precipitații.

Produsul se poate aplica cu pensula, rola, prin pulverizare sau stropire.

Consumul depinde de starea suprafeței suport (porozitate, denivelări). Acoperirea medie pe suprafețe de beton este în jur de 200-350 g/m<sup>2</sup>.

Timpul de uscare depinde de grosimea stratului aplicat de amorsă, de tipul substratului și de condițiile atmosferice.

Uneltele și echipamentele de lucru se curăță cu solvenți tehnici.

IZO BITUPRIMER se poate utiliza la diverse aplicații: amorsă la hidroizolații acoperișuri plane sau curbe, terase din beton. Produsul poate fi aplicat și pe suprafețe metalice.

| Caracteristici fizice                              |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Stare fizică                                       | Lichid      |
| Culoare                                            | Neagră      |
| Densitate la 20°C, kg / lt, EN ISO 2811-1          | 0,90 - 1,00 |
| Substanțe nevolatile la 130°C, %, EN ISO 3251      | 38 - 42     |
| pH la 20°C                                         | Neutru      |
| Indice penetrație DOW a bitumului la 25°C, dmm     | 10 - 20     |
| Temperatura de înmuiere a bitumului, °C            | 90 - 100    |
| Punct de inflamabilitate (în recipient închis), °C | < 23        |
| Temperatura de autoaprindere, °C                   | > 200       |
| Viscozitate DIN 4 la 20°C, secunde, DIN 53211      | 11 - 15     |
| Timp de uscare superficială, minute                | 30 - 60     |
| Timp de uscare în peliculă, minute                 | 100 - 140   |
| Valabilitate (în ambalaj original, închis)         | 24 luni     |

IZOLINE DISTRIBUTIE S.R.L.

J40/5910/1999, COD FISCAL: RO 6987807, CAPITAL SOCIAL: 300.000 RON, CONT: RO56 RNCB 0076 0294 1297 0001, BANCA: BCR – ALBA IULIA

Str. Dr. Constantin Severeanu 9, Sector 5, București, tel. +40 21 209 49 05, +40 21 209 49 05, [office@arcondistributie.ro](mailto:office@arcondistributie.ro)

